

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SikaBiresin[®] UR409 (Biresin[®] U1409)

ELASTOMERICKÁ ODLÉVACÍ PRYSKYŘICE S TVRDOSTÍ SHORE A 92

APLIKACE

- Odlévání pružných přípravků pro díly pro ultrazvukové svařování
- Výroba pružných, pružných forem, dílů, odlitků a komponentů

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Necitlivý na vlhkost
- Dobrá pevnost v tahu a pružnost
- Dobrá pružnost i při nízkých teplotách

POPIS

Základ	Dvou-složkový polyuretanový systém
Složka A	SikaBiresin[®] UR409 , amin, béžová, neplněná
Složka B	SikaBiresin[®] UR409 , isokyanát prepolymer, nažloutle průhledná, neplněná

PHYSICAL PROPERTIES

		Amine (A)	Isocyanate (B)
Složky		SikaBiresin[®] UR409	SikaBiresin[®] UR409
Viskozita, 25 °C	mPa.s	~ 1,400	~ 4,000
Hustota	g/cm ³	1.09	1.09
Míscí poměr A:B	v dílech na váhu	100	100
		Směs	
Barva		béžová*	
Viskozita 25 °C	mPa.s	~ 2,500	
Doba zpracování, pokojová teplota, 500 g	min	~ 30	
Doba odformování	h	> 16	
Doba vytvrzení	d	7	

* v závislosti na surovinách se barva může lišit beze změny mechanických vlastností

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

přibližné hodnoty

Hustota	ISO 1183	g/cm ³	1.10
Shore tvrdost	ISO 868	-	A 92
Pevnost v tahu	ISO 527	MPa	12
Prodloužení do přetržení	ISO 527	%	650
Odolnost proti roztržení	ISO 34	N/mm	50

BALENÍ

- Amine (A), **SikaBiresin® UR409** 10 kg
- Isocyanate (B), **SikaBiresin® UR409** 10 kg

ZPRACOVÁNÍ

- Teplota materiálu, zpracování a formy musí být nejméně 18 – 25 ° C.
- Při použití barevných pigmentů se doporučuje přidat max. 1% SikaBiresin® Color Paste
- Přidejte pigmenty před zpracováním do složky B.
- Obě složky musí být důkladně promíchány podle mísičího poměru a okamžitě nalité do uvolněné formy se začátkem v nejnižším bodě.
- Porézní povrchy musí být předem dobře ošetřeny-utěsněny.
- Pokud používáte dřevo (např. laminované dřevo) jako podpůrná jádra nebo desky z PUR pěny s nízkou až střední hustotou, je nutné je nejprve utěsnit.
- Kompatibilita těsnění na PUR pěně musí být testována samostatně.
- Doporučenými separátory jsou Sika® Liquid Wax-815, Sika® Liquid Wax-852, Sika® Liquid Wax-872 nebo Sika® Pasty Wax-818. Další informace najdete v produktových listech separátorů.
- Při zpracování věnujte pozornost suchým podmínkám a suchým povrchům forem.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Životnost	▪ Amine (A), SikaBiresin® UR409 12 měsíců ▪ Isocyanate (B), SikaBiresin® UR409 12 měsíců
Teplota skladování	▪ Amine (A), SikaBiresin® UR409 18 – 25 °C ▪ Isocyanate (B), SikaBiresin® UR409 18 – 25 °C
Krystalizace	▪ Po dlouhodobém skladování při nízké teplotě může dojít ke krystalizaci složek ▪ To lze snadno odstranit zahřátím na dostatečnou dobu na maximálně 70 ° C. ▪ Před použitím nechte vychladnout na požadovanou teplotu zpracování.
Otevřená balení	▪ Nádoby musí být ihned po použití těsně uzavřeny, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti. ▪ Zbytkový materiál je třeba co nejdříve spotřebovat.

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci. Rady ohledně konkrétních aplikací jsou k dispozici na vyžádání od Technického oddělení SIKA ADVANCED RESINS. Na vyžádání jsou k dispozici kopie následujících publikací: Bezpečnostní listy

ZÁKLAD ÚDAJŮ O PRODUKTU

Všechny technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních testů. Skutečné naměřené údaje se mohou lišit v důsledku okolností mimo naši kontrolu.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a rady týkající se přepravy, manipulace, skladování a likvidace chemických produktů by si uživatelé měli přečíst v aktuálních bezpečnostních listech, které obsahují fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje týkající se bezpečnosti.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Informace, a zejména doporučení týkající se aplikace a konečného použití výrobků Sika, jsou poskytovány v dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Sika s výrobky při správném skladování, manipulaci a aplikaci za normálních podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi jsou rozdíly v materiálech, podkladech a skutečných podmínkách na místě takové, že z těchto informací nelze vyvodit žádnou záruku ohledně prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu, z jakýchkoli písemných doporučení nebo z jakékoli jiné nabízené rady. Uživatel produktu musí otestovat jeho vhodnost pro zamýšlené použití a účel. Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých produktů. Je třeba dodržovat vlastnická práva třetích stran. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi aktuálními prodejními a dodacími podmínkami. Uživatelé musí vždy odkazovat na nejnovější vydání místního produktového listu pro dotyčný produkt, jehož kopie budou dodány na vyžádání.

Kontakty

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach - GERMANY
Phone: +49 7125 940 492
Fax: +49 7125 940 401
E-Mail: tooling@de.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.
ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
CS 40444
95005 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Phone: +33 1 34 40 34 60
Fax: +33 1 34 21 97 87
E-Mail: advanced.resins@fr.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.fr

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
C/Guardaagullies, 8 - P.I. Congost - 08520
Les Franqueses del Valles (Barcelona) - SPAIN
Phone: +34 93 225 16 20
Fax: +34 93 225 03 05
E-Mail: spain@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.es

AXSON ITALIA S.R.L.
Via Morandi 15
21047 Saronno (Va) - ITALY
Phone: +39 02 96 70 23 36
Fax: +39 02 96 70 23 69
E-Mail: axson@axson.it
Website: www.sikaadvancedresins.it



ACR Czech s.r.o
Žatecká 1899/25
434 01 Most
+420 476 704 212
E-mail: info@axson.cz
www.acrczech.cz

AXSON UK LTD
Unit 15 Studlands Park Ind. Estate
Newmarket Suffolk, CB8 7AU - UNITED KINGDOM
Phone: +44 1638 660 062
Fax: +44 1638 665 078
E-Mail: sales.uk@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.uk

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
Tovarenska 49
953 01 Zlate Moravce - SLOVAKIA
Phone: +421 2 5727 29 33
Fax: +421 37 3000 087
E-Mail: SikaAdvancedResins@sk.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.com

SIKA ADVANCED RESINS US
30800 Stephenson Highway
Madison Heights, Michigan 48071 - USA
Phone: +1 248 588 2270
Fax: +1 248 616 7452
E-Mail: advanced.resins@us.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE EATON RAPIDS, INC.
1611 Hults Drive
Eaton Rapids, Michigan 48827 - USA
Phone: +1 517 663 81 91
Fax: +1 517 663 05 23
E-Mail: advanced.resins@us.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.
Ignacio Ramirez #20 Despacho 202 Col.
Tabacalera C.P. 06030 CDMX - MEXICO
Phone: +52 55 5264 49 22
E-Mail: marketing@axson.com.mx
Website: www.sikaadvancedresins.mx

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. LTD.
N°53 Tai Gu Road
Wai Gao Qiao
Free Trade Zone, Pudong
200131 Shanghai - CHINA
Phone: +86 21 58 68 30 37
Fax: +86 21 58 68 26 01
E-Mail: marketing.china@axson.com
Website: www.sikaaxson.cn

Sika Ltd.
10 F, Shinagawa Intercity Tower B.
2-15-2 Konan, Minato-ku
Tokyo 108-6110 - JAPAN
Phone: +81 3 6433 2314
Fax: +81 3 6433 2102
E-Mail: advanced-resins@jp.sika.com
Website: www.jpn.sika.com

AXSON INDIA PVT. LTD.
Office n°8, Building Symphony C - 3rd Floor
Range Hills Road
Bhosale Nagar
Pune 411 020 - INDIA
Phone: +91 20 25560 710
Fax: +91 20 25560 712
E-Mail: info.india@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.in

ACR CZECH S.R.O.
Žatecká 1899/25
43400 Most - CZECH REPUBLIC
Phone: +420 476 704 212
E-Mail: info@axson.cz
Website: www.axson.cz

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SikaBiresin® UR409 (Biresin® U1409)
Říjen 2020, Verze 01
Sika Advanced Resins